





ISOSTUD GEO P

CE
1213-CPD-3735

Struktúra: Az Isostud Geo P nagy sűrűségű extrudált polietilén (HDPE) membrán, magas minőségű geotextíliára kasírozva. Nagyon jó megoldás a szigetelés védelmére, és a hozzá rögzített textil rétegnek köszönhetően drénezésre is alkalmas.



TULAJDONSÁGOK:

Alapanyag (UV stabil)	HDPE			
Súly	EN 965	g/m ²	600	±5%
Alapanyag vastagság		mm	0,55	±0,1%

GEOTEXTIL SZURO

Alapanyag	Polipropilén			
Súly	EN 965	g/m ²	100	
Szélesség		mm	2,1	±3%
Szakítószilárdság (hossz/keresztirány)	EN ISO 10319	kN/m	7,5	±13%
Szakadási nyúlás (hossz/keresztirány)	EN ISO 10319	%	>45	±20%
Statikus átszakítási ellenállás (CBR teszt)	EN ISO 12236	N	1150	-10%
Kúp ejtés teszt	EN 918	mm	38	±20%
Vízáteresztő képesség (geotextília)	EN ISO 11058	mm/s	110	-30%
Jellemző szűrőnyílás méret	EN ISO 12956	micron	100	±30%

MECHANIKAI PARAMÉTEREK:

Vastagság		mm	7,5	±1
Nyomószilárdság		kN/m ²	>200	-10%
Szakítószilárdság (hossz/keresztirány)	EN ISO 10319	kN/m	>300/>300	±10%
Szakadási nyúlás (hossz/keresztirány)	EN ISO 10319	%	>20/>25	±15%

HIDRAULIKUS PARAMÉTEREK

Síkbeli vízáteresztési kapacitás	EN ISO 12958	l/(m*s)		
Hidraulikus gradiens		i=0,04	i=0,10	i=1
20 kPa	S/R	0,340	0,610	2,540
50 kPa	S/R	0,220	0,330	1,520
100 kPa	S/R	0,080	0,110	0,440
200 kPa	S/R	0,010	0,010	0,040

ÁLLANDÓ MÉRETEK

Tekercs Szélesség	m	2,4/4,8	±0,01
Tekercs Hossz	m	20	±0,01
Tekercs Területe	m ²	48/96	
Tekercs súly	kg	40	±5%
Tekercs átmérő	cm	28,8/57,6	



TeMa
Technologies
and Materials



TeMa Technologies and Materials srl
Via dell'Industria, 21 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.50.31 - Fax +39.0438.50.34.60
e-mail: info@temacorporation.com
www.temacorporation.com