



Tefond T Evolution

TULAJDONSÁGOK

Alapanyag	Polipropilén			
Megerősítés típusa				
Megerősítés anyaga				
Súly	EN 965	g/m ²	850	± 5%
Üreg arány		%	0,85	± 0,1%

FIZIKAI/MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Vastagság		mm	8	±1
Nyomásszilárdság		kN/m ²	>200	-10%
Húzószilárdság (hossz.)	EN ISO 10319	N/5cm	>300	± 10%
Fajlagos nyúlás max.terhelésnél (hossz.)	EN ISO 10319	%	>20	± 15%
Húzószilárdság (ker.)	EN ISO 10319	N/5cm	>300	± 10%
Fajlagos nyúlás max.terhelésnél (hossz.)	EN ISO 10319	%	>25	± 15%

MÉRETEK

Tekercs szélesség	m	2,4	±10
Tekercs hosszúság	m	19	± 0,01
Tekercs felület	m ²	45,6	
Tekercs átmérő		38,6	
Tekercs súlya	kg	65	± 5%

A gyártó nyilatkozata alapján a termék feltüntetett műszaki adatai a valóságnak megfelelnek, de új kutatási eredmények, illetve a gyakorlati felhasználás során szerzett tapasztalatok szükségessé tehetik Az itt feltüntetett adatokért a gyártó sem garanciát, sem felelősséget nem vállal.



TeMa
Technologies
and Materials



TeMa Technologies and Materials srl
Via dell'Industria, 21 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.50.31 - Fax +39.0438.50.34.60
e-mail: info@temacorporation.com
www.temacorporation.com

Rev. 1 Jan-04

