



# Thermo Reflex Pro 18

## Termoreflexiós, 18 rétegű hőszigetelő anyag

Rétegek: 2 réteg fémerősítésű, hőszigetelő poliészter  
 3 réteg birkagyapjú  
 6 réteg 0,8 mm vastag polietilén hab  
 7 réteg 12 µm vastagságú, fémerősítésű poliészter

## ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Tekercshossz	fm	9,81	±10%
Tekercs szélesség	m	1,53	±10%
Hasznos felület	m <sup>2</sup>	15	±20%
Vastagság	mm	30	±10%

## FIZIKAI/MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Súly	kg/m <sup>2</sup>	0,7	±10%
Tekercs súlya	kg	10,5	±20%
Külső réteg súlya	g/m <sup>2</sup>	97	±5%
Külső erősített film vastagsága	µm	88	
Külső réteg húzószilárdsága (H/K)	ASTM D882	N/50mm	>50/>100
Külső réteg fajlagos nyúlása (H/K)	ASTM D882	%	10
Vízfelvétel	ASTM F1248	g/m <sup>2</sup> /24H	1,5
Belső poliészter film vastagsága	µm	12	
Hőátbocsátás	ASTM E1585	%	3 ± 2%
Hővisszaverés	ASTM E1585	%	97 ±0,06%
Poliészter töltőanyag	ISO 9073-1	kg/m <sup>2</sup>	100 újrahasonosítható

## CSOMAGOLÁS

Tekercs/raklap	db	10	
m <sup>2</sup> /tekercs	m <sup>2</sup>	15	±20%
m <sup>2</sup> /raklap	m <sup>2</sup>	150	±20%

## ÁTLAPOLÁS RAGASZTÓ ANYAGA

Javasolt ragasztó	100P
-------------------	------

A gyártó nyilatkozata alapján a termék feltüntetett műszaki adatai a valóságnak megfelelnek, de új kutatási eredmények, illetve a gyakorlati felhasználás során szerzett tapasztalatok szükségessé tehetik. Az itt feltüntetett adatokért a gyártó sem garanciát, sem felelősséget nem vállal.



Tegola Canadese S.p.A.  
 Via dell'Industria, 21- IT 31029 Vittorio V.to (TV)  
 Tel. +39.0438.9111 - Fax +39.0438.911260  
 e-mail: info@tegolacnadese.com