	MŰSZAKI ADATLAP	TDS
	TERMÉK NEVE: RUBIN MINERAL V 5	Kiadva 1-07/11

MŰSZAKI TERMÉKJELLEMZŐK


Műszaki jellemzők	SZABVÁNY	MÉRT.E.	NÉVÉRTÉK	ELTÉRÉS HATÁRAI
Látható eltérés	EN 1850-1	szemrevételezés	hiba nélküli	
Hosszúság	EN 1848-1	m	10,00 -1%	gyártó által meghat.határérték
Szélesség	EN 1848-1	m	1,00 -1%	gyártó által meghat.határérték
Egyenesség	EN 1848-1	mm	20 mm / 10 m	Pass
Egységsúly	EN 1849-1	kg/m ²	5,0	±10 %
Vízállóság	EN 1928	kPa	≥60	≥10
Tűzállóság külső tűz hatására	EN 13501-5		nincs telj.képesség meghat.	
Tűzvesélyességi besorolás	EN 13501-1	Class	nincs telj.képesség meghat.	
Páradiffúziós ellenállás	EN 1931 met. A	μ	20 000	-
Szakítószilárdság, hosszirányban/keresztirányban	EN 12311-1	N/50mm	300 / 200	-20%
Szakadási nyúlás, hosszirányban/keresztirányban	EN 12311-1	%	2 / 2	-15 abszolút
Továbbszakadási ellenállás (szeg szár)	EN 12310-1	N	70 / 70	-30%
Méretstabilitás	EN 1107-1	%	± 0,3	gyártó által meghat.határérték
Hideghajlíthatóság	EN 1109	°C	-10	gyártó által meghat.határérték
Kúszási ellenállás magas hőmérsékleten	EN 1110	°C	120	gyártó által meghat.határérték
Kúszási ellenállás határa mesterséges öregítési tesztet követően	EN 1296 / EN 1110	°C	120	-10
Zúzalék kipergése	EN 12039	%	max. 30 %	gyártó által meghat.határérték

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tanúsító szervezet száma	-
Minősítés sorszáma	-
Termékszabvány	EN 13707
Hordozóréteg / megerősítés	Úvegsvövet hordozóréteg
Összetétel	APP modifikált bitumen
Felületképzés	Külső oldal: közúzalek szórás, toldósávban PE fólia Belső oldal: PE fólia
Felhasználás módja	Belső oldalon homokolt, PE fóliázott, TNT poliészter filccel ellátott felület esetén: lángolvasztás PB gázzal és/vagy mechanikus rögzítéssel
Felhasználási terület	Tető vízszigetelés - többrétegű tetőszerkezet zárórétege A termék helyes használata érdekében kérjük, hivatkozzon a gyártó által kibocsátott műszaki dokumentumokra. Ha olyan törvény, norma vagy előírás van érvényben a felhasználás országában, amely eltér a gyártó által deklarált normáktól, a gyártó adatait kell a felhasználónak kötelezően figyelembe venni. A felhasználó felelőssége, hogy az megfelelő törvényes hivatkozásokat kövesse.

Jelmagyarázat:

2 - Tetők vízszigetelése
Többrétegű tetőszigetelés zárórétege



Az Európai Közösség Tanácsa és Bizottsága által kibocsátott Irányelvnek megfelelően a termék nem tartalmaz veszélyes anyagot. Az EN 13707 (kiadás dátuma: 2009. július) szabvány értelmében a páraáteresztő képességre jellemző relatív páradiffúziós ellenállási szám, μ , értéke 20.000-nek vehető. Az összes General Membrane SpA által gyártott lemez bitumen felhasználásával készül, és nem tartalmaz kőszénkátrányt, azbesztet, klorint, nem használt és/vagy újrafinomított, nem újrahasznosítható és nem minősül veszélyes hulladéknak. Biztonsági adatlap kiadása ezen termékre nem kötelező, mindenesetre egy tájékoztató jellegű dokumentum rendelkezésre áll a termék megfelelő módon való felhasználására.