

MŰSZAKI JELLEMZŐK

TULAJDONSÁGOK	SZABVÁNY	MÉRTÉKEGYSÉG	NÉVÉRTÉK	TOLERANCIA
Látható hiányosság	EN 1850-1	szemrevételezés	nincs látható hiányosság	
Hosszúság	EN 1848-1	m	10,00-1%	gyártó által meghat.
Szélesség	EN 1848-1	m	1,050-1%	gyártó által meghat.
Egyenesség	EN 1848-1	mm	20mm x 10m	megfelelő
Vastagság	EN 1849-1	mm	3,0	±0,2
Vízzároság	EN 1928	kPa	60	=60
Tűzállóság külső tűzhatásra	EN 13501-5	B roof	F Roof	
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály	F	megfelelő
Nyírási ellenállás H/K	UNI EN 12317-1	N/50mm	400/250	±20%
Páraáteresztő képesség 'A' típusú vizsgálat szerint	EN 1931	η / Sd (m)	100.000/300	-20.000
Szakító szilárdság	EN 12311-1	N/50mm	400/300	±20%
Szakadási nyúlás H/K	EN 12311-1	%	35/35	-15 abszolút ért..
Benyomódási ellenállás H/K	EN 12691	mm	700	gyártó által meghat.
Szegkiszakító szilárdság	EN 12310-1	N	130/130	-30%
Méretstabilitás H/K 'A' típusú vizsgálat szerint	UNI EN 1107-1 met A	%	±0,3%	gyártó által meghat.
Hideghajlíthatóság	UNI EN 1109	°C	-25	gyártó által meghat.
Kúszási ellenállás magas hőmérséklet hatására	EN 1110	°C	100	gyártó által meghat.
Párazárási képesség mesterséges öregítés után	EN 1847/ EN 1931	η / Sd (m)	100.000/300	±50%
Párazárási képesség kemikáliák behatása után	EN 1847/ EN 1931	η / Sd (m)	100.000/300	±50%
Öntapadás	ASTM D1000	N/mm	20	gyártó által meghat.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tanúsító kódja	0120, kizárólag az EN 13707 szerint vizsgálva
Minősítés száma	GB06/69203, kizárólag az EN 13707 szerint vizsgálva
Referencia norma	EN 13970/ EN 707
Hordozóréteg	Szőtt/nem szőtt poliészter FC üvegfátyollal erősítve
Alapanyag	Öntapadó SBS-el modifikált bitumen
Felületképzés	Külső oldal: polimer fólia PE- szilikon film(csak a toldások területén) Belső oldal: szilikon film
Felhelyezés	Belső oldal: fektetés közben el kell távolítani a védő szilikon filmet, és ehhez a felülethez hozzá kell illeszteni a másik tekercs toldásra kialakított részét. Ha szükséges, a felső réteg illesztését forró levegővel elő lehet készíteni.
Felhasználási terület	Páraszabályozó/ párafékező szigetelés A termék megfelelő felhasználása során kérjük, vegye figyelembe a gyártó által megadott technikai paramétereket. Ha a beépítés helyén a gyártó által megadott normáktól eltérő törvények, rendeletek vannak hatályban, azt a felhasználó köteles figyelembe venni. A megfelelő szabályok betartása a felhasználó felelőssége.



1 –megerősített bitumenes vízszigetelés lapostetőre
8a-páraszabályozó és gőzelvezető réteg

A gyártó nyilatkozata alapján a termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat, és nem minősül veszélyes hulladéknak. E termékhez biztonsági adatlap csatolása nem szükséges, a termék megfelelő használatához bármely – műszaki adatokat tartalmazó – dokumentum elégséges.