

Top Téglány

Általános leírás: színezett bitumenes zszindely



Általános tulajdonságok

bitumen típusa	-	oxid	
hosszúság	EN 544 mm	1000	+/-5
szélesség	EN 544 mm	340	+/-3
vastagság	- mm	3	+/-5%
fedési felület szélessége	- mm	145	-
lebeny felvágási hossza	- mm	>143	-

Mechanikai - kémiai tulajdonságok

egységsúly fedésben lerakva	-	kg/m ²	9,4	+/-10%
üvegszövet hordozóréteg egységsúlya	-	g/m ²	100	+/-10%
bitumentartalom egységsúlya	EN 544	g/m ²	>1000	-
zúzalékszórás egységsúlya	EN 544	g/m ²	>1120	-
szakító szilárdság H/K	EN 544	N/ 5 cm	>600/400	-
szakadási nyúlás	EN 544	%	>2	-
szegfelszakító erővel szembeni ellenállás	EN 544	N	>100	-
zúzalék kipergés	EN 544	-g	<1,2	-
egységsúly		kg/m ²	4	+/-15%
négyzetességbeli eltérés		mm	<2	-

Viselkedés tűz hatására

tűzállóság külső tűz hatására	EN 13501-5	F roof (t1)
tűvédelmi osztályba sorolás	EN 13501-1	E

Csomagolás

anyaga	polietilene
lebeny darabszáma egy csomagban	24
kifedhető m ² /csomag	3,5
m ² /raklap	182

CE

Tanusítvány típusa	ETA
Tanúsítás sorszáma	10/0452

Az adatlapon feltüntetett információk a vonatkozó előírások alapján készültek. Új fejlesztések, vagy előírások esetén a gyártó változásokat kiegészítő változtatásokat tehet. Ezen esetekben fenntartjuk magunknak a jogot az adatlap frissítésére, külön értesítés nélkül. Fenti paraméterek megfelelnek a gyártási szabványoknak.

További információk cégünkéről, termékeinkről és a zszindely fedési eljárásról:

www.tegolacanedese.com, www.tegola.hu

Tegola Canadese S.p.A.
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.9111 - Fax +39.0438.911260
e-mail: info@tegolacanedese.com

TEGOLA®
CANADESE

Cégünk az ISO 9001 minőségirányítási rendszerre, és az ISO14001 környezetvédelmi rendszerre minősített.