

FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA d.o.o.
Put Narodnih Heroja 12, 24420 Kanjiža SRB
tel.: + 381 (0)24 874-700 fax.: + 381 (0)24 875-165
e-mail: office@fim.co.rs
web site: www.fim.co.rs



MŰSZAKI ADATLAP

PRIMER EXPRESS = FIMIZOL EXPRESS

ALAPOZÓ

Szerves oldószeres bitumenes alapozó

SRPS U.M3.240

PRIMER EXPRESS - Bitumen és egy speciális szerves oldószer homogén keveréke, amely rövid száradási időt biztosít.

Jellemzői	Egység	Érték
Oldószer tartalom	%	max. 70
Bitumen tartalom	%	min. 30
Olvadási pont a PK szerint	°C	min. 55
Gyulladáspon t a Markson szerint	°C	min. 35
Hőállóság	°C	+70
Hidegállóság	°C	+4
Száradási idő	óra	1

Felhasználás

PRIMER-EXPRESS-t a szigetelendő alap előkészítésére és portalanítására alkalmazzák. Hidegen, hígítás nélkül, alaposan felkeverve használják. Ecsettel, hengerrel vagy géppel lehet felvinni. A következő munka fázist a bekent felület száradása után kell elkezdni. Az alapozót nem szabad melegíteni. Nyílt láng használata TILOS. Ha zárt helyiségben használják, biztosítani kell a jó szellőzést. Az átlagos anyag felhasználás 0,35 kg/m², és ez változhat 0,2-0,5 kg/m² között.

Szállítás, fuvarozás, tárolás

PRIMER-EXPRESS-t 23 kg-os kiserelésben szállítják. Mivel erősen gyúlékony anyag, ezért fedett helyen és járműben lehet tárolni illetve szállítani, védve a nap sugarától, hőtől és a fizikai sérülésektől.