



KRooF

C 10 EP

Polipropilén kuszált szálakból álló 3 dimenziós UV stabilizált háló.

HÁLÓ

| Alapanyag | Polypropilén | | | |
|-------------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| Súly | EN 1849-1 | g/m ² | 350 | ±20 |
| Szélesség | | m | 1,4 | ±0,03 |
| Vastagság | EN 1849-1 | mm | 9 | ±1 |
| Szakító szilárdság MD | EN 12311-1 | N/5cm | 70 | ±15 |
| Szakadási nyúlás MD | EN ISO 10319 | % | 55 | ±20 |
| Szakító szilárdság CMD | EN ISO 10319 | N/5cm | 40 | ±10% |
| Szakadási nyúlás CMD | EN ISO 10319 | % | 35 | ±15% |
| Dolgozási hőmérséklet | | °C | -20/+100 | |
| UV stabilitás | | hónap | 3 | |
| Tekercs szélesség * hosszúság | | m | 1,4 * 30 | ±2% |
| Tekercs / Raklap | | db | 9 | |



TeMa
Technologies
and Materials



TeMa Technologies and Materials srl
Via dell'Industria, 21 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.50.31 - Fax +39.0438.50.34.60
e-mail: info@temagcorporation.com
www.temagcorporation.com

2010.06.10
Rev.2