

**CE-MEGFELELŐSÉGI ADATLAP**

ST 436/3

TERMÉK NEVE:
Safety SBS P 180gr 5kg MineralKIADVA
H-00-11/11 **MŰSZAKI TERMÉKJELLEMZŐK**

MŰSZAKI JELLEMZŐK	SZABVÁNY	MÉRTEKEGYSÉG	NÉVÉRTÉK	ELTÉRÉS HATÁRAI
Látható eltérés	EN 1850-1	szemrevételezés	nincs látható hiányosság	
Hosszúság	EN 1848-1	m	10,00-1%	gyártó által meghat.
Szélesség	EN 1848-1	m	1,000-1%	gyártó által meghat.
Egyenesség	EN 1848-1	mm	20mm x 10m	megfelelő
Egységsúly	EN 1849-1	Kg/m ²	5,0	±10%
Vízzáróság (A)	EN 1928	kPa	60	gyártó által meghat.
Tűzállóság külső tűzhatásra	EN 13501-5	B roof	F Roof	
Tűzvédelmi osztályba sorolás	EN 13501-1	osztály	F	megfelelő
Szakító szilárdság	EN 12311-1	N/50mm	700/550	±20%
Szakadási nyúlás H/K	EN 12311-1	%	40/45	- 15 absz.
Továbbszakadási ellenállás (szeg szár)	EN 12310-1	N	150/150	-30%
Méretstabilitás H/K 'A' típusú vizsgálat szerint	UNI EN 1107-1 met A	%	±0,3%	gyártó által meghat.
Hideghajlíthatóság	EN 1109	°C	-15 °C	gyártó által meghat.
Kúszási ellenállás magas hőmérsékleten	EN 1110	°C	90 °C	gyártó által meghat.
Hideghajlíthatóság mesterséges öregítési tesztet követően	EN 1847/ EN 1931	°C	-10 °C	+15
Zúzalék kipergése	EN 1847/ EN 1931	%	Max 30%	gyártó által meghat.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tanúsító szervezet száma	0120
Minősítés sorszáma	GB06/69203
Termékszabvány	EN 13707
Hordozóréteg / megerősítés	Szőtt- nemszött poliészter hordozóréteg üvegfátyol erősítéssel
Alapanyag	SBS modifikált bitumen
Felületképzés	Külső oldal: Zúzalékszórás, toldásoknál PE-fólia Belső oldal: PE-fólia
Felhasználás módja	Belső oldalon homokolt, PE fóliázott felület esetén: lángolvasztás PB gázzal és/vagy mechanikus rögzítéssel
Felhasználási terület	Többrétegű tetőszigetelés zárórétege A termék megfelelő felhasználása során kérjük, vegye figyelembe a gyártó által megadott technikai paramétereket. Ha a beépítés helyén a gyártó által megadott normáktól eltérő törvények, rendeletek vannak hatályban, azt a felhasználó köteles figyelembe venni. A megfelelő szabályok betartása a felhasználó felelőssége.
Gyártási kódszám	06085

Jelmagyarázat:
2 -Tetők vízszigetelése
Többrétegű tetőszigetelés zárórétege

Az Európai Közösség Tanácsa és Bizottsága által kibocsátott Irányelv végrehajtóolaszországi miniszteri rendelete (65.sorszámú – 2003 március-) szerint (veszélyes anyagok osztályozása, feliratozása és csomagolása) termék nem tartalmaz veszélyes anyagot.
Az EN 13707 (kiadás dátuma: 2004 október) szabvány értelmében a páraáteresztő képességre jellemző relatív páradiffúziós ellenállási szám, μ , értéke 20.000-nek vehető.

Az összes General Membrane SpA által gyártott lemez fúvatlan bitumen felhasználásával készül, és nem tartalmaz kőszénkátrányt, azbesztest, klorint, nem használt és/vagy újrafinomított. Az anyag újrahasznosítható és nem minősül veszélyes hulladéknak.

Biztonsági adatlap kiadása ezen termékre nem kötelező, tájékoztató jellegű dokumentum kérhető a termék felhasználására vonatkozóan.