

TEGOLA CANADESE S.p.A.

Via dell'industria 21, 31029 Vittorio Veneto (TV) ITALY

Tel. +39-0438-9111 Fax +39-0438-911-260

www.tegolacanadese.com e-mail: office@tegolacanadese.com



Technical Data Sheet

TOPIZOL

*Bitumen mass for making waterproofing under the hot procedure
standard SRPS U.M3.244*

TOPIZOL is a homogeneous mixture of bitumen and filling material.

Characteristics	Unit	Value
<i>Bitumen content</i>	%	min. 60
<i>Filler content</i>	%	max. 40
<i>Softening point acc. to R&B</i>	°C	min. 75
<i>Precipitation in hot condition at 180°C</i>	%	max. 5
<i>Flow resistance at elevated temperature, no leakage</i>	°C	70
<i>Flexibility at low temperature, no cracking</i>	°C	0
<i>Watertightness</i>	0,2 bar/8 h	watertight

USAGE

TOPIZOL is applied in hot condition for manufacturing of underground and aboveground waterproofing. Melting of minced pieces should be made gradually accompanied by continuous mixing, the highest temperature not exceeding 180°C. When applying put it on the substrate previously treated by paint (FIMIZOL-EXPRESS) or on the membrane for waterproofing, with brush or by soakage, on which the following membrane is immediately being affixed. The average consumption is 2-3 kg/m².

DELIVERY AND STORAGE

TOPIZOL is delivered in solid state in tin packaging of 25 and 200 kg. It is correctly stored in covered area, upright, protected from the sun and heat.

TEGOLA CANADESE S.p.A.

Via dell'industria 21, 31029 Vittorio Veneto (TV) ITALY

Tel. +39-0438-9111 Fax +39-0438-911-260

www.tegolacanadese.com e-mail: office@tegolacanadese.com



MŰSZAKI ADATLAP

TOPIZOL*

Bitumenmassza lángolasztásos vízszigetelési technológiákhoz - forró bitumenragasztó
szabvány: SRPS U.M3.244

A TOPIZOL egy homogén bitumenmassza, mely bitumenből és töltőanyagokból áll.

* További terméknev: Bituzol Mastic

Műszaki jellemzők	Egység	Érték
Bitumen tartalom	%	min. 60
Töltőanyag tartalom	%	max. 40
Lágyuláspont, R&B szerint	°C	min. 75
Szilárd részecske aránya 180 °C fokon	%	max. 5
kúszási ellenállás magas hőmérsékleten, megfolyás nélkül	°C	70
hideghajlíthatóság, repedésmentesen	°C	0
Vízállóság	0,2 bar/8 h	vízálló

FELHASZNÁLÁS

A TOPIZOL terméket forró állapotában lehet alkalmazni terepszint alatti és felszíni szigeteléseknél (lábazat, tető). A felmelegítést fokozatosan kell végezni, közben folyamatosan keverni kell. Nem melegíthető 180°C fölé. Alkalmazása előzetesen kellőképpen felületre, (FIMIZOL-EXPRESS) vagy egy már lerakott vízszigetelő anyagra történhet, ecseteléssel vagy beitatással (öntéssel). Az elkészített felületre a következő szigetelő lemezt azonnal rá kell helyezni. Az átlagos anyagszükséglet 2-3 kg/m².

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A TOPIZOL-t szilárd állapotban szállítják, 25 és 200 kg-os kiszerelésben. Helyes tárolása: zárt tárolóban, doboztetővel felfelé, napsugárzástól és hőterheléstől védve.